

ТУРБИНИИ МАСЛА

Отговаря на изискванията на DIN 51515, Част I, L-TD.Свободно от Zn-съединения.

№	Показатели	Вискозитетни класове		Методи за изпитване
		32	46	
1.	Кинематичен вискозитет, при 40 °C,mm ² /s	от 28.8 до 35.2	от 41.4 до 50.6	EN ISO 3104
2.	Вискозитетен индекс,не по-нисък от	90	95	ISO 2909
3.	Пламна температура в отворен тигел ,°C ,не по-ниска от	180	190	EN ISO 2592
4.	Температура на течливост, °C не по-висока от	-10	-25	ISO 3016
5.	Вода,% не повече от	Отс.	отс.	EN ISO 12937
6.	Механични примеси, % не повече от	Отс.	отс.	EN 12662
7.	Антикорозионни свойства в дестилирана вода	Изд.	изд.	ISO 3016
8.	Корозия върху медна пластина, в бала, не повече от	2b	2b	ISO 2160
9.	Въздухоотделителна способност, в min/при °C не повече от	5/50	10/50	ISO 9120
10.	Пенообразуване: -склонност към пенообразуване, cm ³ , не повече от -стабилност на пяната , cm ³ ,не повече от	100-50-100 0-0-0	100-50-100 0-0-0	ISO 6247
11.	Деемулгиращи свойства,cm ³ /min	40-37-3/20	40-37-3/20	ISO 6614