Индустриални масла АН – Спецификации

	ПОКАЗАТЕЛ	МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ	АН					
			22	32	46	68	100	150
1.	Плътност при 15 ºC, g/ml	EN ISO 3675	0.87	0.87	0.87	0.88	0.88	0.89
2.	Кинематичен вискозитет 40ºC , mm/s²	EN ISO 3104	22	32	46	68	100	150
3.	Вискозитетен индекс	ISO 2909	-	90	90	90	90	90
4.	Пламна температура в отворен тигел ,ºC	EN ISO 2592	170	185	200	215	225	230
5.	Температура на течливост, ºC	ISO 3016	-7	-7	-7	-5	-5	-3
6.	Неутрализационно число,mgKOH/g		0.10	0.10	0.20	0.20	0.25	0.25
7.	Водоразтворими киселини		отс.	отс.	отс.	отс.	отс.	отс.